

	Czas pracy	Opis:
	min.	
RUNTOP UP 20-220 RTM	20	Bardzo rzadka żywica do RTM i infuzji. Charakteryzująca się możliwością bardzo szybkiego wyciągania w formy . Zwiększa szybkość produkcji z jednej formy.
RUNTOP UP 60-200 P DCPD INFUSION	60	Bardzo rzadka żywica do RTM i infuzji. Charakteryzująca się bardzo niską temperaturą żelowania, Znakomita do grubych elementów. Dodatkowo zmniejszono skurcz żywicy podczas żelowania.
RUNTOP UP 60-200 INFUSION	60	Bardzo rzadka żywica do RTM i infuzji. Charakteryzująca się bardzo niską temperaturą żelowania, zZnakomita do grubych elementów.
RUNTOP UP 30-1300 TERE	30	Żywica teraftalowa. Do laminowania ręcznego. Charakteryzuje ją łatwość pracy i ma podwyższone Tg.
RUNTOP UP 30-1300 ORTHO	30	Żywica ortoftalowa. Do laminowania ręcznego.
RUNTOP UP 30-600 DCPD	30	Żywica ortoftalowa. Do laminowania ręcznego. Charakteryzuje się bardzo dobrą pracą i obniżoną zawartością styrenu
RUNTOP UP 25-200 PULTRUSION	25	Żywica izoftalowa Do pultruzji. Charakteryzuje się poprawionymi parametrami mechanicznymi i podwyższoną odpornością chemiczną.
RUNTOP UP 10-300 MARBLE	10	Żywica ortoftalowa. Do produkcji wyrobów marmuropodobnych.
RUNTOP UP 18-1200 ISO	18	Żywica izoftalowa Do laminowania ręcznego. Charakteryzuje się poprawionymi parametrami mechanicznymi i podwyższoną odpornością chemiczną
RUNTOP UP 6-300 CONCRETE	6	Żywica teraftalowa. Do produkcji polimerobetonów
RUNTOP UP 10-2000 CLEAR	10	Żywica ortoftalowa. Bezbarwna. Do aplikacji dekoracyjnych